

# HOLZLACK – u. PFLEGE - PROGRAMM

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Höveling Hartwachs-Öl

für innen, leicht bräunliche Eigenfarbe

Artikel-Nummer: HW 020- 0000

---

#### Produktart:

Höveling Hartwachs-Öl ist für fast alle Holzarten geeignet. Das Material dringt tief in das Holz ein und macht das Holz durch seine imprägnierende Wirkung schmutzabweisend. Höveling Hartwachs-Öl bildet einen Schutzfilm und entspricht somit den Anforderungen bei chemischer Beanspruchung gemäß DIN 68 861 Beanspruchungsgruppe 1 C.

#### Einsatzgebiete:

Höveling Hartwachs-Öl ist für den Innenbereich bestimmt, besonders auf Holztreppen und Holzfußböden geeignet.

Auch können hochwertige Massivholzmöbel wie z.B. Paneele, Leisten, Korkoberflächen und Küchenarbeitsplatten mit Hartwachs-Öl behandelt und geschützt werden.

#### Lieferform:

750 ml Dose , 2,5 l Eimer

#### Verarbeitung:

Bitte unterscheiden Sie:

- 1. Verlegte Holz- und Korkfußböden** werden mit einer Schleifmaschine geschliffen. Der Endschliff sollte dabei nicht feiner als 100-120 sein. Dann wird Höveling Hartwachs-Öl mit einem Flächenstreicher sorgfältig einmassiert. Nach der Trocknung wird der zweite Auftrag ohne Zwischenschliff, vorgenommen.  
Bei größeren Flächen kann mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Polierpad gearbeitet werden. Auf Wunsch kann die Fläche mit der Einscheibenmaschine und einem beigen Pad leicht überarbeitet werden.
- 2. Holztreppenstufen, Arbeitsplatten usw.** werden mit einem Endschliff mit 120er Körnung geschliffen. Höveling Hartwachs-Öl wird auch hier mit dem Flächenstreicher sorgfältig aufgetragen und einmassiert. Für das einmassieren können Sie auch ein weißes Pad verwenden. **Bitte achten Sie darauf, es darf kein Materialüberschuß auf der Fläche verbleiben.**
- 3. Möbeloberflächen und kleinere Holzgegenstände** werden bis 180er Körnung geschliffen. Höveling Hartwachs-Öl wird in diesem Fall mit Pinsel oder Gazeballen aufgetragen. **Wichtig: Materialüberschuß entfernen, dies gilt besonders bei nicht saugenden Flächen. Materialüberschuß führt zu Trocknungsverzögerungen !**  
Nach der Trocknung über Nacht wird der zweite Anstrich aufgetragen.

**Hinweis:** Die Saugfähigkeit des Holzes wird durch den Holzschliff beeinflusst. Je feiner das Holz geschliffen wird, um so geringer ist die Aufnahme von Höveling Hartwachs-Öl und um so geringer ist der erzielte Schutz des Holzes.

**Reinigung und Pflege:**

Von Treppen und Böden den losen Schmutz, Staub und Sand regelmäßig mit Mob oder Haarbesen entfernen. Für die Wischpflege empfehlen wir unser Höveling Hartwachs-Polish, Artikel-Nr. 030-0000-1000, mit diesem werden Treppen und Böden optimal gepflegt und im Wert erhalten.

**Verbrauch/ Einbringmenge:**

Je nach Holzuntergrund und Saugfähigkeit des Holzes, 10-50 ml/m<sup>2</sup> sind praxisgerecht.

**Für einen optimalen Schutz ist ein 2maliger Anstrich erforderlich.**

**Trocknung bei 20 C° und 65 % relative Luftfeuchte:**

ca.12 - 16 Stunden, Materialüberschuß sowie niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

Pinsel 7 Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Verdünner 799 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**Lagerfähigkeit:**

In luftdicht geschlossenen Originalgebinden kühl, jedoch frostfrei mind. 12 Monate.

**Sicherheitskenndaten:**

Gefahrenhinweise: entzündlich

Sicherheitsratschläge: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

**Entsorgung:**

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Nur restlos entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

**Ökologie:**

Nicht in Gewässer, Kanalisation oder ins Erdreich gelangen lassen. WGK I

**Kennzeichnung:**

VbF: A III

GefStoffV: -/-

ADR/RID -/-

**Bitte beachten Sie hierzu die DIN-Sicherheitsdatenblätter**

Die Hinweise in unseren technischen Informationen, Arbeitsanleitungen und Merkblättern, werden aufgrund vorliegender Erfahrung nach bestem Wissen gegeben. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise können wir eine Verbindlichkeit jedoch nicht übernehmen. Erfahrungswerte, die wir nennen, sind Durchschnittswerte. Unsere Kunden- und Fachberatung ist freiwilliger Kundendienst, der keine Haftung unsererseits begründet. Die Beratung befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung. 04/99 FEL

von Höveling Farben GmbH & Co. KG. • Südring 3 b • 21465 Wentorf • Tel. 040 / 72 77 03-0 • Fax 040 / 72 77 03-29