

HOLZSCHUTZ - PROGRAMM

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbezeichnung : **Teak-Imprägnierung**
HW 040-0000

Werkstoffart - Eigenschaften :

Teak-Imprägnierung ist ein Alkydharzöl mit anorganischen Pigmenten und UV - Absorbern. Das Holz sieht nach der Anwendung aus wie frisch gesandet und die natürliche Teakholzfarbe kommt voll zur Geltung.

Der nicht sichtbare Schutzfilm auf dem Teakholz verhindert für Monate ein erneutes Vergrauen und Verschmutzen der Oberfläche.

Teak-Imprägnierung kann auf neues sowie auf altes Teakholz aufgetragen werden.

Besonders für Garten-Möbel geeignet.

Teak-Imprägnierung eignet sich ebenfalls für das Teakdeck an Bord Ihres Schiffes.

Farbton : teak

Glanz: matt

Beschichtungsvorschlag :

Reparatur bzw. altes vergrautes Holz: 1 x behandeln mit **Holz- und Teak-Reiniger**
1 x behandeln mit **Teak-Auffrischer**
1 - 2 Anstriche **Teak-Imprägnierung**

Neuanstrich: 1 - 2 Anstriche **Teak-Imprägnierung**

Technische Daten

Dichte :	0,8 kg/l	Festkörpervolumen :	7 %
theor.Ergiebigkeit :	9 m ² /l	bei empf. Trockenschicht :	0 µm
Durchschnitts-	./. µm trocken	mit Pinsel entspr. ca.:	./. µm naß
schichtdicke :	./. µm trocken	beim Spritzen entspr. ca.:	./. µm naß

Die praktische Ergiebigkeit ermittelt sich aus der theor. Ergiebigkeit minus Verlusten aus der Verarbeitung und Objektgeometrie

(DIN53220)

Untergrundvorbehandlung :

Der Untergrund muß sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

Verdünnungsdaten :

Konsistenz : dünnflüssig

Spritzverdünng max.: keine

Spritzviskosität :

Trockenzeiten (bei 20° C) :

staubtrocken : 1 Std.

regensicher : 3 Std.

voll belastbar : 1 Tage

Überarbeitungszeiten (bei 20° C) :

überarbeitbar nach mind.: 3 Std.

überarbeitbar bis max.: 1 Tage

Die oben genannten Daten sind abhängig von Temperatur, Anzahl der Schichten, Schichtdicke, Belüftung und Art der Belastung.

Verarbeitungshinweise :

Teak-Imprägnierung ist ein 1-komponenten-Produkt. Vor der Verarbeitung ist der Inhalt der Gebinde gründlich aufzurühren. Dabei sind Boden- und Randbereiche einzubeziehen.

Nur mit Pinsel zu verarbeiten.

Neubeschichtung :

Das Teakholz anschleifen und entstauben, danach werden 1 - 2 Anstriche **Teak-Imprägnierung** mit dem Flächenpinsel aufgetragen.

Reparaturbeschichtung :

Auf die mit **Holz- und Teak-Reiniger** und **Teak-Auffrischer** vorbehandelte Fläche werden nach gründlicher Trocknung 2 - 3 Anstriche **Teak-Imprägnierung** aufgetragen.

Reinigung der Geräte mit **Kunstharz-Lack-Verdünner**

Sicherheitsdaten :

Flammpunkt : 30 °C (DIN 53213)

Weitere wichtige Sicherheitsdaten sind im EG-Sicherheitsdatenblatt zu finden. Die Sicherheitsmarkierungen auf den Liefergebinden, gültige Anstrichverordnungen, Normen und Richtlinien sind zu beachten.

Teste und Gutachten :

Verpackung :

1,0 l

Lagerung :

Zeit ab Lieferdatum : 12 Monate
Lagertemperatur : von 5 °C bis 35 °C

Diese Produktinformationen sind unverbindliche Planungshilfen.

Stand : 01/2014

Die vorhergegangenen Datenblattausgaben verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.

von Höveling Farben GmbH & Co. KG. • Südring 3 b • 21465 Wentorf • Tel. 040 / 72 77 03-0 • Fax 040 / 72 77 03-29